



www.zetagi.it

zetagi

Veneziani

WOOD PROTECTION

Versione del 08.02.2012

1. Denominazione prodotto

SFUMATURA BEAT serie 660000

2. Natura del prodotto

Prodotto a base di microdispersione di pigmento in solvente.

3. Descrizione prodotto

Prodotto a base di microdispersione di pigmento in solvente, studiato per la colorazione del legno. La natura di questi pigmenti, unitamente ad un' accorta composizione dei solventi, consente l'ottenimento di manufatti caratterizzati da una omogenea e piacevole distribuzione di tinta, adatti anche all'irraggiamento solare diretto e quindi all'esposizione all'esterno.

4. Campi d'impiego suggeriti e consigliati

Adatto per la colorazione di supporti in legno.

5. Caratteristiche prodotto nella forma di fornitura

Caratteristica	Metodo interno	Metodo standard	Unità di misura	T riferimento	Valore
Peso specifico	MS 018	ASTM D1475 ISO 2811-1	kg/dm ³	23°C	0.88 ± 0,05
Contenuto in solidi		UNI EN ISO 3251	% p/p		10 ± 2
Viscosità (coppa DIN 2)	MS 013		secondi	23°C	< 65 * sec

6. Caratteristiche del prodotto applicato

Colore: noce, noce scuro, douglas, mogano, giallo, verde brillante, rosso, arancio, blu, nero. Altre tinte su richiesta.

Consumo teorico: variabile con la tinta desiderata e quindi con il quantitativo applicato.

Resa reale: ca. il 30% inferiore rispetto il teorico con applicazione a spruzzo.**

7. Modalità di applicazione

Metodo di applicazione: a spruzzo o a staccio. Si raccomanda di agitare bene prima dell'uso.

Diluizione: fino ad un rapporto 1 : 5 con ACETONE PURO, codice 906001, o DILUENTE NITRO EXTRA E.C., codice 900032, per l'applicazione a spruzzo; lo stesso rapporto, per l'applicazione a straccio, con DILUENTE RITARDANTE RETRON-MPA, codice 906002 .

Altri diluenti possono risultare idonei, purché di pari caratteristiche fino ad prodotto pronto all'uso.

Essiccazione: manufatti maneggiabili in 2'- 10' a 23° C, 50% di umidità relativa e buona ventilazione, a seconda del tipo di legno.

Numero di strati da applicare: 1 o 2 mani con le modalità sopra descritte.



www.zetagi.it

zetagi

 **Veneziani**

WOOD PROTECTION

Condizioni di applicazione: è consigliabile l'applicazione con temperatura compresa fra i 12°C e i 35°C, con umidità relativa inferiore al 70% e con buona circolazione d'aria.

8. Colori disponibili

Noce, noce scuro, douglas, mogano, giallo, verde brillante, rosso, arancio, blu, nero. Altre tinte su richiesta.

9. Indicazioni per lo stoccaggio

Il prodotto è stabile al magazzinaggio fino ad 12 mesi dalla data di fabbricazione, purché i contenitori siano chiusi ermeticamente ed integri, posti in ambiente fresco ed asciutto con temperatura tra 5-35°C.

10. Confezioni disponibili

Sono a disposizione confezioni da 1, 5 e 25 litri. Per diverse esigenze contattare il fornitore.

11. Consigli di sicurezza

Prodotto per uso professionale. Per informazioni relative a salute, sicurezza ed altro si fa riferimento alla scheda di sicurezza relativa.

12. Note, avvertenze ed ulteriori informazioni

Visto il grande numero di fattori che influenzano il processo di verniciatura e data la nostra impossibilità di controllare l'impiego del prodotto stesso, non possiamo assumere alcuna responsabilità sul risultato finale.

* parametri sottoposti a collaudo per ogni lotto.

** valore indicativo in quanto dipendente da numerosi fattori estranei al prodotto, come le dimensioni del manufatto, la natura e le condizioni del supporto, il mezzo di applicazione, le condizioni di applicazione

La presente scheda tecnica è stata redatta seguendo lo schema proposto dal metodo UNICHIM 1633